

POSTADRESS S-115 56 Stockholm  
TELEFON 08-660 53 01 (+46 8 6605301)  
TELEFAX 08-661 25 63 (+46 8 6612563)

Uppdragsgivare Wibo Färg AB, Box 52024, 400 25 Göteborg, tel: 031-23 82 60  
Att: Rolf Hansen.

Produkt Wibo Linoljefärg.

Provmaterial Färgsystem applicerat mot underlag av 13mm gipsskiva med densitet 740 kg/m<sup>3</sup> enligt följande:  
1. Wibo Stoppgrund, pålagd mängd 140 g/m<sup>2</sup> våtvikt.  
2. Wibo Slipstrykningsfärg, pålagd mängd 150 g/m<sup>2</sup> våtvikt.  
3. Färdigstrykningsfärg Rolfs Favorit, pålagd mängd 110 g/m<sup>2</sup> våtvikt.  
Tillverkare: Wibo Färg AB, Göteborg.,  
Provmaterialen inkom till Roja den 31 augusti 1998.

Ändamål Bestämning av ytskiktets benägenhet för övertändning och rökutveckling.


Provningens utförande Provning enligt SS 02 48 23 (NT FIRE 004, 1985-11).  
Appliceringen utfördes av Roja.  
Tre delförsök har utförts.

Provningens resultat Bilaga 1.

Provningens- och bedömningsregler Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, brandskydd avsnitt 1.3 (NKB Produktregler 14), bilaga 2.

Bedömning Av utförd undersökning framgår att insänt prov på färgsystem Wibo Linoljefärg, applicerat på gipsskiva, uppfyller de i Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, brandskydd avsnitt 1.3 angivna fordringarna för ytskikt klass II.

Kommentar Inga.

Stockholm 1998.09.29  
Roja Konsult Brand AB  
  
Stefan Cederberg

# ROJA

Rapport nr 98592  
Bilaga nr. 1  
Provningsdatum. 98.09.28

Konditionering:  
Temperatur  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .  
Relativ luftfuktighet  $50 \pm 5\%$ .

Mätosäkerhet:  
Mätosäkerheten i provningsförfarandet bedöms vara försämrbar i förhållande till spridningen i provobjekten.

