



Metallprimer

En rostskyddande grundfärg som används på rena metallytor.

Produktbeskrivning

WIBO Metallprimer används på ren metall. Det verksamma rostskyddet är aluminiumtrifosfat. Produkten kan användas till de flesta plåt- och metallytor och ger en stabil grund för slutstrykningsfärgen WIBO Rostskyddsfärg. Wibos Metallprimer levereras i kulör standard ljusgrå.

Förarbete

Ytor som ska rostskyddas ska vara torra och rena från ytrost, smuts, fett, olja och dylikt.

Målning

Se till att ytan är torr och inte ligger i direkt solsken.

Använd en rund anstrykare i lämplig storlek. Färgen går även att påföra med lackroller anpassad för oljefärg.

Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning. Om färgen sträcket 12m²/liter blir filmtjockleken ca 80µm efter tork.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt

WIBO Metallprimer är övermålningsbar med de flesta linoljefärger och passar därför utmärkt som grundfärg vid rostskyddsmålning av hörnjärn och metalldetaljer vid fönsterrenovering.

Användningsområde	Rostskydd av metall
Bindemedel	Kokt linolja, tungolja, hartser
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Minst 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring verktyg	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Pensel, lackroller
Åtgång	12 kvm/liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

