



Pansarfärg

Skyddande film eller slutstrykning vid målning av metall med metallprimer

Produktbeskrivning

Rostskyddsfärg avsedd som skyddande film över Metallprimern i ett rostskyddsfärgssystem eller som slutstrykning vid målning av metall målat med Metallprimer utvändigt. Wibos Pansarfärg levereras i kulör silver, svart eller grå.

Färgsystemet/Pansarfärg introducerades på 1920-talet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen och provades ut i fullskala tillsammans med Ingenjörvetenskapsakademiens Korrosionsnämnd i främst industriella tillämpningar under närmare fyrtio år.

Originalkonceptet uppvisar en anmärkningsvärd livslängd.

Formuleringen bygger på historiska källor, men linoljegrundfärgen av blymönja i originalkonceptet har bytts ut mot fosfaterad linoljegrundfärg.

I övrigt bygger rostskyddsfärgssystemet och Pansarfärgen på samma intrikata blandning av högkvalitativa linoljor och specialpigment som i originalsystemet.

Förarbete

Pansarfärgen målas på 1–2 lager med Metallprimern.

Målning med Metallprimer – se Produktblad Metallprimer.

Målning

Se till att Metallprimern är torr och övermålningsbar och inte ligger i direkt solsken.

Använd en rund anstrykare i lämplig storlek. Färgen går även att påföra med lackroller anpassad för oljefärg men bör då efterstrykas med pensel.

Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning. Om färgen sträckes 12m²/liter blir filmtjockleken ca 80µm efter tork.

Om Pansarfärgen används som slutstrykningsfärg rekommenderar vi att den påförs i 2 lager med minst 1 dygns torktid mellan strykningarna.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt

Det är viktigt att Metallprimern fått torka till ordentligt innan den övermålas med Pansarfärgen.



Användningsområde	Rostskydd av metall
Bindemedel	Kokt linolja, tungolja
Pigment	Zinkoxid, aluminiumtrifosfat, metalliska pigment, järnoxider
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Halvblank
Lagring	Minst 2 år
Minsta temp vid målning	12°C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1,3 och 5 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Pensel, lackroller
Åtgång	12 kvm/liter
Miljö	Produkten innehåller Zinkoxid <15% Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
	Självantänningsrisk i porösa material
	Förvaras oåtkomligt för barn
	EU gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) Denna produkt innehåller <95g/l VOC EWC= 08 01 1

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.



WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

