



PUTSGRUND Oljebaserad

För grundning av putsade ytor som bränt färdigt och skall målas med linolfärg.

Påföres till pormättad.
Innehåller Kinesisk Träolja.
Brandrisk i porösa material när oljan torkar.
Bliotägg trasor och papper eller elda upp.



Putsgrund

För grundning av putsade ytor som bränt färdigt och skall målas med linolfärg.

Produktbeskrivning

WIBO's Putsgrund är en oljebaserad produkt för grundning av putsade ytor som bränt färdigt och skall målas med linolfärg.

Alkali har ett pH över neutralt pH7 som omvandlar fett till en vattenlöslig tvål (bokstavligen), vilket man utnyttjar när man skall ta bort gammal oljefärg. Man lägger på lut och den gamla oljefärgen omvandlas till en tvål som går att spola/tvätta bort.

Nyputsade ytor har ett högt pH som sjunker till neutralt när putsen bränt färdigt och vattnet avdunstat. Det är därför viktigt att inte måla för tidigt på mineraliska material. Ända fram till 50-talet planerade man så att utvändiga putsarbeten utfördes första året och målningen nästkommande år.

Om putsen blir våt blir den åter alkalisk och kan då bryta ned linolfärgen.

För att undvika detta har man skyddat färgen mot underlaget genom att mätta det med någon olja som inte är alkalikänslig.

Inomhus i t ex trapplopp har man dessutom spacklat den putsade ytan före målning för att distansera färgen från det alkaliska underlaget.

WIBO Putsgrund fungerar både ut- och invändigt.

Det är viktigt att det mineraliska underlaget har torkat innan grundningen utförs. Tjockleken på putsskiktet avgör hur lång torktid som behövs.

1 cm = <2 veckor

2 cm = 2-4 veckor

3 cm = min 4-6 veckor.

Målning

Grundfärgen är klar att användas och skall inte spädas.

Använd roller eller pensel.

Färgen kan även appliceras med färgspruta om rätt storlek på munstycke används.

Färgen påförs normalt i 1 lager till pormättad.



Efter målning / underhåll

Verktyg rengörs i WIBO Spädning/Rengöring samt såpa och vatten.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

Användningsområde	Mineraliska väggar och tak inom- och utomhus
Bindemedel	Kokt linolja, Tungolja
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	WIBO Spädning/Rengöring samt såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca.12- 24 timmar
Verktyg	Pensel, roller, spruta
Åtgång	5-9 kvm/liter beroende på underlag

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

