



Oljefärg 2020

Vit, blank oljefärg som passar utmärkt för fönster, dörrar och lister invändigt

Produktbeskrivning

WIBO OLJEFÄRG 2020 är speciellt framtagen för EU's nya tuffare miljökrav. Fri från biocider/konserveringsmedel och behöver inte heller spädas med lösningsmedel. Färgen ger en blank yta som står sig blank över tid med en måttlig mörkergulning.

Förarbete

Nya träytor slipas av med fint sandpapper och grundas med WIBO Innegrund till pormättnad.

Spikhål och ojämnheter slätspacklas med Rubinol Linoljespackel.

Dammsug och dammtorka rummet innan slutstrykning.

Målning

Rör upp färgen och påför ett jämnt lager över den mättade ytan.

Använd en rund hårpensel eller lackpensel av god kvalitet och gå tillbaka och eftersläta med moddlare inom 30 minuter.

Låt färgen torka 12–24 timmar och påför sedan ytterligare ett lager färg.

Underhållsmålning

Tvätta av ytan med pH-neutralt tvättmedel.

Skrapa bort ev lös färg till fast underlag och slipa av färgkanterna.

Trärena ytor fläckbättras med Slipstrykningsfärg.

Stryk grundade och spacklade ytor med OLJEFÄRG 2020.

Se till att det är dammfritt.

Hela ytan strykes en gång med OLJEFÄRG 2020.

Gå tillbaka och eftersläta med moddlare inom 30 minuter.



Efter målning

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hållas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt

Önskas en blankare, slätare yta skrapspacklas träytan med WIBO Målarspackel som då kommer att fungera som en porfiller efter grundning och schellackering.

Målarspacklet är ett linoljespackel som går att polera upp till en slät och blank yta.

Användningsområde	Invändiga snickerier
Bindemedel	Kokt linolja, hartsolja
Pigment	Titandioxid
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Blank
Torrhalt	Ca. 88 viktprocent
Sträckförmåga	10–12 m ² /liter
Lagring	Minst 2 år
Minsta temp vid målning	12°C
Rengöring av verktyg	Såpa och vatten, WIBO Spädning/Rengöring
Spädning/ förtunning	Skall ej spädas
Storlek	1, 3 och 5 liter
Torktid	Dammtorr ca 12 timmar. Övermålningsbar ca 24 timmar.
	Självantändningsrisk i porösa material.
	Förvaras oåtkomligt för barn
	VOC-gränsvärde 2010 (Kat. A/d) LB 300gr/lit. Prod. VOC <150g/lit.

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

