



Skötselråd Emulsionsfärg



- WIBO Emulsionsfärg är en blandning på linolja, vatten, cellulosalim och pigment.
Färgen innehåller inga märkningspliktiga konserveringsmedel.
- Avser målningen väggar i miljöer där slitaget förväntas vara större än normalt bör man avsluta med att stryka de utsatta delarna ytterligare en gång med Emulsionslasyr ton-i-ton. Denna behandling tillför mer bindemedel och stärker ytan.
OBS! Laseringen höjer glansvärdet från 5-7 till 10-15.
- Emulsionsfärgen är inte statisk (så som t.ex. latexfärg) och drar därför inte till sig damm. Man behöver därför inte heller dammtorka den med blöta trasor så som är brukligt i de flesta offentliga miljöer.
- Normal nedsmutsning tvättas enkelt bort med vit scotch brite och handdiskmedel (pH 6-6,5) eller något annat likvärdigt pH-neutralt rengöringsmedel. Tvättmedel med <pH 6 (sura) påverkar inte färgfilmen. Rengöringsmedel som har ett högt pH (>pH 8) eftersom alkaliska produkter fungerar som färgborttagningsmedel och förtvålar bindemedlet (linoljan) i färgen.
- Denna typ av matta färger får mörkare "blyertsstreck" om man går mot dem med t.ex. metallföremål. Dessa avlägsnas lätt med ett suddgummi eller blöt vit scotch brite med en droppe Yes.
- Vid fläckbättring av skador i färgfilmen skall bättringsfärgen spädas med 5-10 % vatten eftersom bättringsfläcken annars blir mörkare och blankare. Vid fläckbättring av mörka, mättade kulörer skall inte mer än någon matsked tillsättas/liter eftersom bättringen annars blir vitflammig.
- Fläckbättring utförs – beroende på skadans storlek - med liten elementroller över skadan och färgen fördrivs med moddlare till en tunn film så att bättringen blir osynlig.

